TICIANA DELUXE



PIETRE D'ITALIA

ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ТРАВЕРТИНА

Позволяет воспроизводить на минеральных поверхностях эффект натурального камня травертин. Обладает высокими эксплуатационными свойствами, что позволяет использовать ее в помещениях с высокой проходимостью. Создает ударопрочное и износостойкое покрытие.

Свойства

- повышенная прочность и износостойкость
- устойчивость к УФ-лучам и влаге
- антисептические свойства
- легко наносится и структурируется

Область применения

Штукатурка предназначена для получения рельефного покрытия на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видах минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Колеровка

Компьютерная колеровка автоматическим способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от предыдущих наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений. При необходимости поверхность обработать грунтом глубокого проникновения Ticiana Deluxe Primer. Перед нанесением штукатурки поверхность укрывается грунтовкой с мраморной крошкой Marmo Fondo.

Система покрытий

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	Средний расход: 0,05-0,1 л/м²	Время высыхания - 6-8 ч
2. Marmo fondo укрывающий грунт с мраморной крошкой	используется для укрепления минеральной поверхности, улучшения сцепления последующих отделочных слоев с поверхностью.	Средний расход: 0,1-0,12 л/м²	Время высыхания - 12 ч
3. Pietre d'Italia декоративная штукатурка	наносится тонкими слоями кельмой (гладилкой) из нержавеющей стали, с последующим приданием рельефа	Средний расход: 0,7-0,9 л/м²	Время высыхания - 4 ч

Инструмент

Кельма, шпатель из нержавеющей стали. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. При необходимости перед применением штукатурку разморозить при температуре 20+/-5°С, тщательно перемешать.
2. Штукатурку наносить тонкими слоями кельмой (гладилкой) из нержавеющей стали, с последующим приданием рельефа торцом шпателя под углом 90°, при желании можно заглянцевать поверхность. Возможны другие способы нанесения и структурирования.
3. Необходимо учесть, что окрашиваемая поверхность должна быть укрыта за один раз (от угла до угла по всей площади) из-за сложности стыкования нескольких слоев.
4. При создании дизайна поверхности, имитирующей каменные блоки, для прорезания рустов в штукатурке в качестве режущего инструмента можно использовать сверло по стеклу и кафелю или перовое сверло для дерева.
5. Для проявления структуры поверхности и цветового контраста рекомендуем нанести на высохшую штукатурку слой заколерованного лессирующего лака Luminor. При обработке больших поверхностей рекомендуем наносить лак малярным валиком, а его излишки удалять венецианской кельмой "на сдир".
6. Поверхность будет выглядеть более реалистично, если отдельные "блоки" оклеить по русту малярным скотчем и обработать лаком, отличающимся по оттенку от основного цвета.

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя "до отлипа" при температуре 20+/-2°С составляет 4 часа. Полное высыхание покрытия происходит через 48 часов. При более низких температурах время высыхания увеличивается. Не рекомендуется применение при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.

Состав

акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Штукатурку транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°С. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°С, но не более одного месяца. Штукатурка выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация отходов

После использования штукатурки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

ТУ 2316-007-47800877-2006

Фасовка

0,9л; 8л; 13л

Производитель

ЗАО "АВС Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80

abc FARBEN

Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru