



**TICIANA®**  
**DELUXE**

## FONDO 1

ГРУНТ (ГРУНТ-КРАСКА) ПОД ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ВЛАГОСТОЙКИЙ

Матовый грунт на основе акриловой дисперсии для внутренних работ. Предназначен для использования в качестве основы под декоративные покрытия. Выпускается в двух базах А и С.

### Свойства

- Влагостойкий, выдерживает влажную уборку.
- Хорошо пропускает водяной пар и воздух, что позволяет стенам свободно «дышать».
- Легко наносится и растирается без особых усилий, не оставляя потеков.
- Содержит антисептические добавки.
- Образует супербелое (база А) или цветное (базы А и С после колеровки) светостойкое гладкое матовое покрытие.

Класс истирания	Белизна	Укрывистость	Степень блеска
1	L 93	110 г/м <sup>2</sup>	2

### Область применения

Предназначен для использования в качестве подложки под декоративные покрытия. Высокоукрывистый, экологически чистый, водоразбавляемый, легко наносится, с отличной адгезией к большинству поверхностей: минеральная поверхность (бетон, гипс, цемент, кирпич, гипсокартон, штукатурка), обои под покраску, гипсокартонные панели

### Колеровка

Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix. Выпускается в двух базах: А, С. База С не применяется без колеровки.

### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать водно-дисперсионным грунтом Primer Ticiana Deluxe.

### Система покрытия

<b>1. Primer Ticiana Deluxe</b> грунт глубокого проникновения	используется для обработки сильно впитывающих оснований для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
<b>2. FONDO 1</b> Грунт под декоративное покрытие влагостойкий	наносится кистью, валиком или краскораспылителем	0,08-0,1 л/м <sup>2</sup> . Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 2 часа.

### Инструмент

Кисть, валик, краскораспылитель. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

### Нанесение покрытия

1. Перед применением грунт тщательно перемешать на небольших оборотах при помощи дрели с насадкой "миксер". Наносить краскораспылителем, кистью или валиком в 1-2 слоя. Для нанесения краскораспылителем рекомендуется разбавлять грунт водой, но не более 5% к массе грунта. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
2. При большой площади покраски в один цвет для колеровки рекомендуется использовать материал из одной партии. Номер партии указан на этикетке.
3. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков наносить грунт следует методом «сырое по сырому» за один проход.

### Время высыхания

Время высыхания каждого слоя при температуре +20 °C — 2 часа (нанесение следующего слоя осуществляется через 4 часа). При более низкой температуре время высыхания увеличивается. Полное высыхание-24 часа.

### Состав

дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода. Содержит антисептические добавки.

### Хранение и транспортировка

Гарантийный срок хранения — 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования. Грунт хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0 °C. Допускается хранение и транспортирование грунта при температуре краски до -30 °C, но не более 1 месяца. Грунт выдерживает до 5 циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение грунта, что не является браком. При замерзании продукта его следует выдержать в теплом помещении до полного оттаивания и перемешать. Не перемешивать до полной разморозки!

### Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует промыть их большим количеством воды.

### Утилизация отходов

После использования FONDO 1 по назначению, тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта упаковочными средствами и отправлена на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

### Технические условия

ТУ 2316-004-47800877-05

### Фасовка

0,9л, 2,5л, 4,5л, 9л, 19л

### Производитель

ЗАО "АВС Фарбен"  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)