



EFFETTO DI FERRO

ПОКРЫТИЕ ФИНИШНОЕ "ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК"

Создает эффект состаренной металлической поверхности.
Оптимально подходит для стиля интерьера "лофт".

Свойства

- Образует металлизированное покрытие черного цвета.
- Отлично подходит для лессировки.
- Благодаря деликатному блеску металлизированного пигмента покрытие может вписаться в концепцию практически любого дизайнерского решения и стиля.
- Выдерживает влажную уборку.
- Экологически чистый состав, не имеет запаха.

Область применения

Финишное покрытие "Черный металл" наносится на различные поверхности: новые и старые штукатурки на водной основе, декоративные штукатурки, поверхности из гипса и гипсокартона, поверхности из бетона и другие поверхности, при условии, что они специально подготовлены.

Колеровка

Возможна колеровка вручную универсальными колерами Ticiana Mix.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Для максимально равномерного распределения финишного покрытия поверхность рекомендуется прогрунтовать разбавленным водой до 50% лаком Luminor Ticiana Deluxe. По новым поверхностям рекомендуется предварительное грунтование грунтовкой акриловой глубокого проникновения Primer Ticiana Deluxe.

Инструмент

Машинное нанесение, валик, кисть, кельма, губка. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. Продукт имеет гелеобразную консистенцию. Допускается незначительное расслоение. Перед применением содержимое тары следует тщательно перемешать.
2. При необходимости финишное покрытие колеруется вручную.
3. "Черный металл" наносится на предварительно прогрунтованную поверхность кистью, валиком, кельмой или губкой в 1-2 слоя.
4. Если есть необходимость, покрытие можно замывать в течение 1-3 часов после нанесения, тем самым выгодно подчеркнув первоначальный цвет фактурного материала.

Примерный расход

0,1-0,25 л/м² в зависимости от техники нанесения.

Время высыхания

Время высыхания "до отлипа" при температуре +20°C - 2 часа, при более низкой температуре время высыхания увеличивается. Время полного высыхания - 12 часов.

Состав

Винилверсатная дисперсия, реологические добавки, специальные пигменты.

Хранение и транспортировка

Продукт хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -25°C не более одного месяца. Выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании продукта в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования продукта по назначению тару с остатками продукта закрыть упаковочными средствами и отправить на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Фасовка

0,4л; 0,9л; 2,2л

Производитель

ЗАО "АВС Фарбен"

www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru