



CEMENTO

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЦЕМЕНТА

Образует гладкие поверхности с имитацией эффекта художественного цемента. Практичность и простота в применении, высокая пластичность в сочетании с износостойкостью. Материал прекрасно структурируется различными инструментами, позволяет создавать разнообразные рельефы. Входящий в состав специальный высокотехнологичный неколеруемый наполнитель придает оригинальный эффект.

Свойства

- Обладает высокими эксплуатационными свойствами
- Легко наносится и структурируется
- Скрывает мелкие дефекты стен
- Содержит неколеруемые микросферы
- Практичность, стиль и современная эстетика
- Идеально воспроизводит интерьеры в современных минималистических интерьерах стиля Hi-tech

Область применения

Штукатурка предназначена для получения декоративного покрытия, имитирующего цементные штукатурки с вкраплениями светлых частиц, создающих дополнительный декоративный эффект, по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим видам минеральных поверхностей.

Колеровка

Компьютерная колеровка машинным способом или ручная универсальным колером Ticiana mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и эмульсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать водно-дисперсионным грунтом Primer Ticiana Deluxe. Затем наносится укрывающий грунт с мраморным наполнителем Marmo fondo или Адгезионный грунт Fondo Granulo Ticiana Deluxe. Перед нанесением штукатурки поверхность грунтуется укрывающим грунтом с мелким кварцевым наполнителем.

Система покрытий

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Marmo fondo укрывающий грунт с мраморной крошкой	используется для укрепления минеральной поверхности, улучшения сцепления последующих отделочных слоев с поверхностью.	0,1-0,15л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 4 часа.
3. Cemento декоративная штукатурка	наносится кельмой из нержавеющей стали, с последующей декоративной обработкой до образования желаемого рисунка	0,8-1,2 л/м ² при толщине слоя 1-1,25мм. Наносить в 1-3 слоя.	Время высыхания - 2 часа.

Инструмент

Кельма из нержавеющей стали. После завершения работ инструмент тщательно промыть теплой водой с мылом. КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ? Валик, шпатель?

Нанесение покрытия

1. Штукатурку наносить кельмой из нержавеющей стали, толщиной слоя 1,0-2,0 мм, с последующей декоративной обработкой до образования желаемого рисунка. Не рекомендуется наносить штукатурку при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
2. Для получения на поверхности легких тональных переходов, свойственных штукатуркам на основе цемента, достаточно зашлифовать отдельные участки высохшей стены с нанесенной Cemento при помощи плоскошлифовальной машины, при этом тонкий верхний слой удаляется, обнажая неколеруемые частицы, входящие в состав покрытия.
3. Пыль от шлифовки удаляется кистью. Чтобы окончательно устранить "меление" поверхность достаточно обработать грунтом глубокого проникновения Primer Ticiana Deluxe или разбавленным до 100% лаком лессирующим Luminor.

Время высыхания

Время высыхания "от пыли" - 2 часа. Полное высыхание-48 часов при температуре +20°С и нормальной влажности. Окончательный набор прочности - через 4 дня.

Состав

Акриловая дисперсия, диоксид титана, микромрамор, специальный высокотехнологичный неколеруемый наполнитель, реологические добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Штукатурку транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +30°С. Возможно хранение и транспортировка до -40°С не более одного месяца или 5 циклов замораживания-размораживания. Во время хранения возможно расслоение штукатурки, что не является браком. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация отходов

После использования штукатурки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

TU 2316-007-47800877-2006

Фасовка

15л, 8л, 4л, 2,2л, 0,9л

Производитель

ЗАО "АВС Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru