



SORRENTO

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ВОЛОКОН

Декоративная штукатурка на акриловой основе с добавлением целлюлозных волокон для внутренних работ. Благодаря своей пластичности позволяет создавать покрытия, имитирующие саман, дикий камень, известняк и многие другие природные фактуры. Входящие в состав целлюлозные волокна обеспечивают особо прочную рельефную поверхность.

Свойства

- Не требует идеальной подготовки стен, скрывает мелкие дефекты.
- Реалистично воссоздает внешний вид саманных штукатурок.
- Обладает незначительной усадкой при высыхании.
- Позволяет получить высокий рельеф без образования трещин.
- Наличие целлюлозных волокон придает материалу армирующие свойства.
- Обладает высокой износостойкостью и белизной.
- Отличается повышенной прочностью, практичностью и долговечностью.
- Экологически безопасный продукт.

Область применения

Предназначена для получения рельефного покрытия на бетонных, оштукатуренных и других минеральных поверхностях внутри помещения.

Колеровка

Вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).

Подготовка поверхности

Штукатурку наносят на предварительно подготовленную поверхность, очищенную от предыдущих слоев, пыли и других загрязнений. Необходимо выровнять все неровности шпателькой, отшлифовать наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Primer TICIANA DELUXE. Дополнительно наносится грунт адгезионный Fondo Granulo Ticiana Deluxe в 1 слой для наилучшего сцепления штукатурки с обрабатываемой поверхностью.

Система покрытий

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Fondo Granulo адгезионный грунт	используется в качестве предварительного сцепляющего адгезионного слоя перед нанесением декоративных покрытий, штукатурок.	0,15-0,25л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 2 часа.
3. Sorrento декоративная штукатурка	наносится шпателем или кельмой из нержавеющей стали, с последующей декоративной обработкой до образования желаемого рисунка	1,4-1,6 л/м ² - средний расход на один слой. Наносить в 1-2 слоя, рекомендуемая толщина слоя 1,5-2 мм.	Время высыхания - 6 часов.

Инструмент

Кельма, шпатель из нержавеющей стали. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. Перед применением штукатурку необходимо тщательно перемешать миксером для восстановления однородности консистенции.
2. Штукатурку наносят шпателем или кельмой (гладилкой) из нержавеющей стали разнонаправленными произвольными движениями для получения характерной фактуры.
3. Для удаления отдельных ворсинок и комков, поверхность после высыхания можно обработать шлифовальной шкуркой или пригладить слегка подсохший материал поролоновой губкой, смоченной в воде, при этом структура поверхности получается более плавной.
4. При необходимости достижения насыщенного цвета декорируемой поверхности после высыхания рекомендуем покрыть ее заколерованным лессирующим лаком Luminol. Для подчеркивания фактуры лак Luminol необходимо растереть по поверхности поролоновой губкой.

Время высыхания

Сухая на ощупь - 6 часов, полное высыхание - 72 часа при температуре 20+/-2°C и нормальной влажности. Окрашивание и лессировка поверхности возможна через 24-48 часов.

Состав

Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, наполнителей, целлюлозных волокон, функциональных добавок, воды.

Хранение и транспортировка

Штукатурку хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Не замораживать! Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Не рекомендуется смешивать с другими красками, эмалями или растворителями.

Утилизация отходов

После использования декоративной штукатурки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

TU 2316-007-47800877-2006

Фасовка

0,9л; 8л; 15л

Производитель

ЗАО "АВС Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru