



TICIANA®
DELUXE

Perla di Roma

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ С ЭФФЕКТОМ ЖЕМЧУГА

Уникальная высококачественная акриловая эмаль для внутренних работ с жемчужно-перламутровым блеском. Экологически чистая, водоразбавляемая, с отличной адгезией к большинству поверхностей. Отличается высокими декоративными и защитными свойствами. После нанесения образует ровную матовую поверхность с перламутровым блеском.

Свойства

- Образует гладкое водостойкое покрытие с эффектом натурального жемчуга.
- Обладает высокой укрывистостью.
- Выдерживает многократную влажную уборку.
- Содержит антисептические добавки.
- Простая в применении, растирается без усилий, не оставляет потеков.
- Экологически чистый продукт, не имеет запаха.

Область применения

Предназначена для экологичного защитно-декоративного окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей, а также для получения декоративного эффекта при отделке других декоративных покрытий, придавая им перламутровый блеск и подчеркивая их фактуру.

Цвет

жемчужно-белый

Колеровка

Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 3% от веса продукта).

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок, необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать грунтом глубокого проникновения Primer TICIANA DELUXE.

Система покрытия

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Perla di Roma краска акриловая моющаяся	наносится кистью, валиком или краскораспылителем	0,06-0,1 л/м ² . Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 7 часов.

Инструмент

Кисть, валик, краскораспылитель. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. Перед применением эмаль тщательно перемешать. В случае, если эмаль подверглась заморозке – разморозить, при комнатной температуре без дополнительного нагрева и не перемешивать до полной разморозки.
2. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком в 1-2 слоя. Для нанесения краскораспылителем рекомендуется разбавлять эмаль водой. Если требуется создать плотное перекрытие материалом, необходимо чтобы цвет подложки совпадал с цветом эмали.
3. При нанесении в 1 слой достигается лессирующий эффект – цвет подложки будет слегка заметен; если есть необходимость «укрыть» подложку полностью, рекомендуется наносить эмаль в 2 слоя.
4. С помощью перламутровой эмали легко сделать акцент в интерьере - выделить часть стены или зонировать пространство. При декорировании отдельных элементов рекомендуется соседние участки закрыть малярным скотчем во избежание попадания на них мелких брызг.
5. Осуществляя ручную колеровку эмали, необходимо постепенно вводить колорант, капельным способом в незначительных количествах, постоянно перемешивая и оценивая результат пробным выкрасом.
6. Для снижения перламутрового блеска возможно разбавление эмали лаком лессирующим LuminoG (для высокой защиты финишного слоя) или водой в необходимой пропорции.

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя – не более 7 часов. Сухой на ощупь при температуре +20°C и относительной влажности не более 65% – через 2 часа. При более низких температурах время высыхания увеличивается. Полное высыхание - 24 часа.

Состав

Дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование эмали при температуре краски до -30°C, но не более 1 месяца. Эмаль выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение эмали, что не является браком.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования эмали по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

ТУ 2316-006-47800877-06

Фасовка

0,4л; 0,9л; 3л; 5л

Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru