



TICIANA®
DELUXE

MICROCEMENTO BASE

Покрытие декоративное высокопрочное

Высокопрочный, износостойкий материал, создающий на поверхности эффект натурального бетона. Универсальное, готовое к применению декоративное покрытие можно наносить на полы, стены, мебель, столешницы, барные стойки, кухонные фартуки, подходит для систем теплого пола, для отделки неотапливаемых помещений, ванных комнат. Фракция 0,2-0,5мм

Свойства

- Высокая водостойкость
- Содержит кварцевый песок, повышающий прочность
- Поверхность без швов и соединений
- Хорошо заглаживается, не требует шлифовки
- Монодисперсный наполнитель позволяет лучше уплотнить материал при нанесении
- Готов к применению, не требует разбавления

Область применения

Подходит для нанесения на предварительно подготовленные бетонные, цементные, оштукатуренные кирпичные основания, гипсокартонные листы, гипсовую штукатурку и шпатлевку. В помещениях с прямым попаданием воды, а также в качестве напольного покрытия используется в системе с MICROCEMENTO FINE и полиуретановым лаком DURATA

Колеровка

вручную универсальными колерами Ticiana Mix+ автоматическая колеровка

Подготовка поверхности

Стены должны быть ровные, гладкие, стабильные, без наплывов, царапин, трещин и повреждений. Имеющиеся непрочные части и отслаивающиеся слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять.

Стяжка пола должна быть ровной, гладкой, стабильной, без трещин, наплывов. Перепад по уровню на 2 п. м. не более 2мм.

Подготовка монолитного бетонного основания лестничной конструкции: ступени должны быть ровные, стабильные, гладкие, без трещин, наплывов. Подступенок должен примыкать к ступени под прямым углом. На край ступени рекомендуем заказчику монтировать металлический декоративный уголок (если монолитное основание ступени не совсем стабильно, уголок – это защита кромок ступени от сколов).

Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Primer.

Затем нанести 1 слой адгезионной грунтовки с мраморной крошкой TICIANA DELUXE Marmo fondo. Перед нанесением материал тщательно перемешать.

Система покрытий:

Рекомендации по нанесению на стены (сухая зона):

- обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения Primer. Время высыхания: 2-4 часа.
- нанесите адгезионную грунтовку с мраморной крошкой TICIANA DELUXE Marmo fondo. Время высыхания : 4-6 часов.
- подготовительный этап: 1 слой Microcemento Base. Время высыхания: 3-5 часов.
- декоративный эффект: 2 слоя Microcemento Fine. Межслойная сушка: 2-4 часа.
- лак полиуретановый TICIANA DELUXE Durata - не обязателен.

Рекомендации по нанесению (влажная зона):

- места соединения стыков и углы предварительно обработать гидроизоляцией.
- равномерно нанести адгезионную грунтовку с мраморной крошкой TICIANA DELUXE Marmo fondo. Время высыхания: 4-6 часов.
- подготовительный этап: 1 слой Microcemento Base. Время высыхания: 3-5 часов.
- декоративный эффект: 2 слоя Microcemento Fine. Межслойная сушка: 2-4 часа.
- в качестве финишного покрытия обязательно нанесение защитного лака полиуретанового TICIANA DELUXE Durata через 24 часа после нанесения последнего слоя Microcemento

Примечание: Финишным декоративным слоем в зависимости от желаемого результата может являться Microcemento Base; либо возможно нанесение большего или меньшего кол-ва слоев Microcemento Fine.

Рекомендации по нанесению на пол:

- обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения Primer. Время высыхания: 2-4 часа.
- нанесите адгезионную грунтовку с мраморной крошкой TICIANA DELUXE Marmo fondo (Мarmo фондо), равномерным слоем. Время высыхания: 4-6 часов.
- уложите с перехлестом не менее 5-10 см армирующую щелочестойкую стеклосетку (плотность сетки не менее 150-160 г/м 2 и размером ячейки 4-5 мм).
- подготовительный слой Microcemento Base. Время высыхания: 12 часов.
- выравнивающий декоративный слой Microcemento Base. Время высыхания: 3-5 часов.
- финишный декоративный слой Microcemento Fine. Время высыхания: 2-4 часа.
- в качестве финишного покрытия обязательно нанесение защитного лака полиуретанового TICIANA DELUXE Durata через 24 часа после нанесения последнего слоя Microcemento.

Инструмент

Кельма венецианская, шпатель из нержавеющей стали, валик. После завершения работ инструмент тщательно промыть теплой водой с мылом.

Расход

средний расход на один слой Microcemento Base- около 0,9-1кг/м2

Расход различается в зависимости от слоев и техники нанесения.

Время высыхания

При температуре окружающей среды 20°C и относительной влажности не более 65 %.

Межслойная сушка Microcemento Base - 3-5 часов.

Межслойная сушка Microcemento Base при нанесении на пол – 12 часов.

Через 2 дня после нанесения лака полиуретанового TICIANA DELUXE Durata можно ходить по полу в мягкой обуви. Через 7 дней - можно устанавливать мебель. Окончательная твердость и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней.

Состав

Дисперсия акриловая, наполнители, пигменты, реологические добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Возможно хранение и транспортировка до -30°C не более одного месяца или 5 циклов замораживания-размораживания без потери качеств. Во время хранения возможно расслоение материала, что не является браком.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Меры предосторожности

При проведении работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования материала банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

TU 2316-007-47800877-2006

Фасовка

8кг, 16кг

Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"

www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru